

FINITION SYNTHETIQUE CARROSSERIE – ST+



Présentation	Mono composant
Etat produit	Peinture fluide
Aspect	Haut brillant
Couleur	Teintes standards (Autres teintes à la demande)
Emballage	1L (autres emballages à la demande)
Densité	1.200 selon teinte
Rendement	8 à 10m ² / L
Dilution	Multi diluant turbo D30 30% du volume
Outils d'application	Pistolet à air 2 à 3 couches Buse : 1.4 - 1.6 Pression : 2 à 3 bars Viscosité d'application : 40"
Séchage	Hors poussière : 15 minutes Séchage : 8 à 12H à 20°C 4H à 60°C
Conseils d'applications	En cas de froid, possibilité d'ajouter le Durcisseur D103 à la peinture ST+ pour un séchage plus rapide (10% du volume) sans atténuer le brillant.